

TECHNISCHES DATENBLATT

STALOC KUPFERSPRAY

SQ-1000

BESCHREIBUNG

STALOC Kupferspray ist ein optimal hafter, temperaturunempfindlicher Spezienschmierstoff auf Kupferbasis. Es gewährleistet Langzeitwirkung, verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiß und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsbereich, Korrosion bei Schrauben und Passungen. Beständig gegen Säuren, Laugen und Salzwasser.

ANWENDUNG

Empfohlene Vorgehensweise in der Anwendung, weitere Hinweise im Sicherheitsdatenblatt.

- bei Bremsen und Erneuerung der Bremsbeläge
- bei Zündkerzenwechsel und als Radmutter-Spray
- bei Verschraubungen an Abgas- und Katalysatoranlagen
- zum Korrosionsschutz bei Motor, Getriebe, Achsen und Abgassystemreparaturen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

| EIGENSCHAFT | EINHEIT | AUSPRÄGUNG |
|--------------------------------------|---------|---------------------------------------|
| Penetration | | 320 – 340 (DIN ISO 2137) |
| Korrosionsschutz | | < 500 h im Salzsprühstest (DIN 50021) |
| Temperaturbeständigkeit | °C | -30°C bis +1.100°C |
| Einpressung | | 0,12 (LFW-4) |
| Schraubentest (schwarz vergütet) | | 0,15 (DIN 946) |
| VKA-Verschleißkennwert (1h bei 500N) | | 0,4mm |
| Schweißkraft | | 2.500 N (DIN 51350) |
| Gutkraft | | 2.400 N (DIN 51350) |

SICHERHEITSHINWEISE

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Fordern Sie bitte die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblatts an.

VERPACKUNG / VOLUMEN

400 ml 520 3e á 12 Stk. im Karton

Die hier veröffentlichten Daten dienen nur zur Information und werden für gesichert erachtet. Wir können jedoch keine Haftung für Ergebnisse übernehmen, die von anderen erzielt wurden und über deren Methoden wir keine Kontrolle haben. Der Anwender selbst ist dafür verantwortlich, die Eignung von hierin erwähnten Produktionsmethoden für seine Zwecke festzustellen und Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, die zum Schutz von Sachen und Personen vor den Gefahren angezeigt wären, die möglicherweise bei der Handhabung und dem Gebrauch dieser Produkte auftreten. Dementsprechend lehnt STALOC im Besonderen jede aus dem Verkauf oder Gebrauch von Produkten der Firma STALOC entstehende ausdrückliche oder stillschweigend gewährte Garantie ab, einschließlich aller Gewährleistungsverpflichtungen oder Eignungsgarantien für einen bestimmten Zweck. STALOC schließt im Besonderen jede Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden jeder Art aus, einschließlich entgangener Gewinne. Die Tatsache, dass hier verschiedene Verfahren oder Zusammensetzungen erörtert werden, soll nicht zum Ausdruck bringen, dass diese nicht durch Patente für andere geschützt sind, bzw. als Lizenz unter STALOC Gesellschaftspatenten interpretiert werden, die solche Verfahren oder Zusammensetzungen abdecken können. Wir empfehlen jedem Interessenten, die von ihm beabsichtigte Anwendung vor dem serienmäßigen Einsatz zu testen und dabei diese Daten als Anleitung zu nutzen. Dieses Produkt kann durch eines oder mehrere Patente oder Patentanmeldungen geschützt sein.

Stand: 04.05.2012



Anruf STALOC



www.staloc.com



WWW.STALOC.COM